HD-AQUA-TOP 71x-0001

Opis produktu

HD-AQUA-TOP jest wodorozcieńczalnym, samosieciującym jednoskładnikowym lakierem warstwowym na bazie poliuretanu i zaiwesin akrylowych.

Przykładowe zastosowanie

Schody bukowe, kolor naturalny półmat.

1. **Gruntowanie**
   1 x podkład HD-AQUA-TOP 71x-0001
   Schnięcie co najmniej 2 godziny w temperaturze pokojowej. Szlifowanie papierem ściernym, ziarnistość 280 / 320,
2. **Lakierowanie**
   1 x nawierzchnia HD-AQUA- TOP 71x-0001
   Suszenie przed zapakowaniem przez całą noc w temperaturze pokojowej

W celu poprawy odporności chemicznej do lakieru można dodać HD-HYDRO-990-0791 w ilości 2 %

Użycie

Natrysk pistoletem kubkowym.

Rozmiar dyszy 1,8 - 2,0 mm, ciśnienie natrysku 2,5 – 3,0 bar

Wskazówka: Lakiery wodne powinny być nakładane w temperaturze 18-20 °C / przy wilgotności65%

Uwaga: Produkt wrażliwy na działanie mrozu

Dane techniczne

Lepkosć:	120 sekund w kubku wg DIN 4
Schnięcie:	pyłosuchość po 30-40 minutach szlifowalność po 2 godzinach
Zużycie:	100 g/m² max. 300 g / m²

Informacje dodatkowe

Wszystkie podane czasy schnięcia dotyczą temperatury 20°C i wilgotności powietrza 65%. Należy zapewnić odpowiednią wentylację nawiewną i wywiewną. Lakiery wodne nie mogą stykać się z rozpuszczalnikami. Przed użyciem dobrze wymieszać. Wykonać zawsze próbne malowanie.

Normy

Produkt zgodny z dyrektywą w sprawie lotnych związków organicznych (VOC)

DIN 68861 – 1	(odporność chemiczna)
DIN EN 71 – 3	(bezpieczeństwo zabawek)
DIN V 53160 – 1+2	(odporność na ślinę)

Preparat wolny od:
toksycznych metali ciężkich, węglowodorów fluorowcowanych (CKW, FCKW), polichlorowanych terfenyli Bi (PCB+PCT) pentachlorofenolu (PCP) i formaldehydu.

Informacja o zamawianiu

Numer katalogowy.:

71x-0001-25KI	pojemnik 25 kg
71x-0001-10KI	pojemnik 10 kg
71x-0001-5KI	pojemnik 5 kg

Przechowywanie:
W zamkniętym oryginalnym opakowaniu min. 6 miesięcy.

Wszystkie dane odpowiadają aktualnemu stanowi technicznemu. Dane te nie są podstawą do roszczeń gwarancyjnych i odpowiedzialności prawnej.